



Trongemen

 **INSUTECH**
International Company For Insulation Technology

إنسوکوت

INSUCAOT

مستحلب بيتميني

BITUMINOUS EMULSION

PROTECTIVE COATING FOR WATERPROOFING SYSTEMS

PRIMER INSUCAOT 20 LTS

IMPRIMANTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA MEMBRANA ASFÁLTICA

DESCRIPCIÓN

INSUCAOT es una emulsión de betún líquido a base de agua. Utilizada para la imprimación y preparación de superficies, como recubrimiento de muros y cimentaciones y protección de superficies en general. Una vez aplicado y seco, forma una película continua que disminuye el riesgo de filtraciones aunque en sí mismo no garantiza la impermeabilización. También se usa para mejorar la adhesión entre las diferentes superficies y las membranas impermeabilizantes.

CARACTERÍSTICAS

- A base de agua
- Aplicable en
- superficies húmedas
- De aplicación en frío
- Aplicación fácil
- Compromiso con
- el medio ambiente
- No es combustible
- Económico
- Resistencia a los ataques de
- sales y productos químicos

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 3 a 4 m²/kg/capa. Dependiendo del uso, la porosidad y el estado de la superficie.

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas. Durabilidad de 12 meses, si se almacenan según las previas instrucciones.

SALUD Y SEGURIDAD

Se recomienda llevar ropa protectora, como guantes y lentes, al manipular el producto y limpiar cualquier salpicadura en la piel o los ojos con abundante agua inmediatamente. Si por accidente el producto es ingerido, no force el vomito y busque atención médica.

PRESENTACIÓN

Envases metálicas de 20kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	UNIDAD	NORMA	VALOR
Apariencia			Emulsión líquida de betún con alta viscosidad
Color			Marrón Oscuro
Densidad	gm/cc	ASTM D 2939	1.03 ±0.02
Contenido en sólidos	%	ASTM D 2939	35±3
Tiempo de secado	h	ASTM D 2939	24
Tiempo entre dos capas	h		3-4 (depende de la temperatura)
Temperatura de aplicación	°C		De 5 °C a 45 °C
Prueba de calentamiento	°C	ASTM D 2939	100 ± 3
Resistencia al agua	h	ASTM D 2939	24

Todos los resultados están de acuerdo con ASTM D 2939.



TRONGEMEN LA CASA DEL IMPERMEABILIZADOR

Av. El Ventisquero 1225, Local 1, Renca, Santiago. Work Center Miraflores.

Email: ventas@trongemen.cl - Fono: +56 2 29521692 +56 9 7470 4300

WWW.TRONGEMEN.CL